

SCHEDA DATI

| CARATTERISCTICHE TECNICHE | STANDARDS | RISULTATI TEST | ANNO |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------|
| densità apparente | EN 14617-1 | 1498 kg/m ³ | 2017 |
| assorbimento dell'acqua | EN 14671-1 | 0,34% | 2017 |
| resistenza a flessione | EN 14617-2 | 22,4 Mpa | 2017 |
| resistenza all'abrasione | EN 14617-4 | 26,0-34,0 mm | 2017 |
| resistenza chimica | UNI EN 14617-10 | C4 | 2017 |
| resistenza alle macchie | UNI EN 14617-10 | risultati test su richiesta | 2017 |
| resistenza del colore alla luce | DIN 51094 | Nessuna variazione di colore | 2017 |
| determinazione durezza | Mhos Hardness Scale | 3 | 2017 |
| contatto alimentare | G.U. 26 aprile 1985 n.98 e G.U. 20 marzo 2007 n.66 | | 2020 |
| | cessione piombo | < 0.01 mg/dm ² | |
| | cessione cadmio | < 0.001 mg/dm ² | |